

Sånn vedlikeholder du din.....

NATURSTEIN- OG QUARTZITEBENKEPLATE

Naturstein og Quartzite er begge 100% naturmaterialer, dannet av naturen gjennom mange millioner av år. Det er mineraler som lager de utrolig flotte fargene og mønstrene i begge produkttypene. Her får du helt unike materialer, hvor ingen benkeplater er like.

VIKTIG - FØR DU TAR PLATEN I BRUK:

Naturstein og Quartzite har en åpen overflate og er utsatt for f.eks. farge og fett, noe som kan etterlate flekker på platen.

Husk derfor å overflatebehandle platen med den medfølgende FILA MP90 ECO XTREME før bruk.

Gjenta overflatebehandlingen etter behov.

Hvis du har kjøpt en ferdig impregneret plate, trenger du ikke å overflatebehandle før bruk.

Begge produktene tåler de fleste rengjøringsmidler. Vær oppmerksom på at rengjøringsmidler med svært høy eller lav pH-verdi, samt avkalkende og blekende rengjøringsmidler, straks må fjernes fra benkeplaten for å unngå skader i overflaten.

Unngå bruk av slipende rengjøringsmidler, skuresvamper av stål og lignende.

Melaminsvamper er lett slipende - unngå å bruke dem på benkeplater med polerte overflater.

Syrer som vanligvis forekommer i et kjøkken, f.eks sitron og eddik, må tørkes bort umiddelbart.

Sterkt fargede matvarer som rødvín, rødbeter og karri, må tørkes av umiddelbart for å unngå misfarging av benkeplaten.

Naturstein og Quartzite tåler ikke varme gryter, fater og lignende - benytt alltid bordskånere eller lignende.

FILA MP90 ECO XTREME impregneringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og tørr – bruk evt. Surface Cleaner til rengjøring. Det kan kjøpes hos din forhandler eller på <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>
- Rist flasken.
- Påfør et jevnt lag med FILA MP90 ECO XTREME med en pensel, myk svamp eller lofri bomullsklut.
- Gjenta behandlingen etter 20 minutter.
- Før produktet tørker (ca. 20 min), fjernes overskytende impregneringsvæske med en ren, tørr og lofri klut.
- Benkeplaten kan brukes allerede etter 2 timer. Vann- og flekkbeskyttelsen er aktiv etter 24 timer.
- OBS! Etter behandlingen kan overflaten se ulik ut – dette jevner seg ut etter 24 timer.

Daglig rengjøring:

Naturstein og Quartzite rengjøres med en myk klut, fuktet med rent varmt vann. Tørkes heretter med en tørr og lofri klut.

Surface Cleaner eller Q-Action kan med fordel brukes til dybderengjøring av begge produkter. Det kan kjøpes hos din forhandler eller på vår hjemmeside: <https://www.dfi-geisler.com/butik/bordbehandling>

Surface Cleaner rengjøringsveiledning:

- Sørg for at overflaten er ren og fuktig.
- Rengjør bare et lite område av gangen.
- Påfør Surface Cleaner på overflaten med en fuktig melaminsvamp og rengjør platen med lette bevegelser.
- La det virke i 5 minutter. Gjenta eventuelt rengjøringen.
- Pass på at produktet ikke tørker ut på noe tidspunkt - verken under behandlingen eller senere vask.
- Vask av med rent vann gentatte ganger, til all Surface Cleaner er fjernet.
- Tørk av med tørr, lofri klut.

VEDLIKEHOLD AV VASKER:

Vårt vaskesortiment inneholder mer enn 200 forskjellige modeller i ulike materialer fra anerkjente leverandører.

Kontakt din forhandler for opplysninger vedrørende spesialprodukter fra vaskeleverandøren, til rengjøring og vedlikehold av din vask.

Stålvasker:

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, skyll av med rent vann og tørk deretter over med en fuktig klut. Dermed unngår du at kalkinnholdet i vannet avleires i vasken.

Ved vanskelige avleiringer av fettstoff eller lignende, kan det brukes en nylonsvamp sammen med et polerings- eller allround rengjøringsmiddel.

- Bruk ALDRI stålull, stålsvamper og lignende.

Kalkavleiringer fjernes med et avkalkingsmiddel. La det virke i max 3 minutter. Skyll av og tørk med en klut. Hvis det oppstår rustflekker, er det ikke vasken som ruster. Det er noe som er tilført vasken, fra f.eks kniver, kasseroller, støpejernsgryter eller klorin. Merkene kan fjernes med en fuktig klut og et allround rengjøringsmiddel.

Av og til kan det være nødvendig med et pussemiddel til rustfritt stål, for å gi vasken sitt opprinnelige utseende tilbake.

Stålvasker med PVD coating: (fargede stålvasker)

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, skyll av med rent vann og tørk deretter over med en hardt oppridd klut. Dermed unngår du at kalkinnholdet i vannet avleires i vasken. Sett ikke

varme kasseroller og stekepanner direkte i vasken.

Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som klorin og andre blekende midler, f.eks Cillit BANG, avløpsrens og ovnrens.

Unngå å bruke stålull eller skuresvamper.

- Rengjøringsprodukter som inneholder blekemiddel: Skyll av hurtigst mulig dersom det kommer i kontakt med vasken.
- Svært syreholdige matvarer (juice, te, sennep, alkohol, majones osv.): Skyll av hurtigst mulig.
- Kjemikalier med syre: Skyll av umiddelbart.

Komposittvasker:

Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, skyll av med rent vann og tørk deretter over med en fuktig klut. Dermed unngår du at kalkinnholdet i vannet avleires i vasken.

- Svært syreholdige matvarer (juice, te, sennep, alkohol, majones osv.): Skyll av hurtigst mulig.

Gjenstridige flekker kan fjernes ved å skrubbe lett med den grove siden av en oppvasksvamp. Kalkavleiringer kan fjernes med vanlig eddik 7% oppløsning i varmt vann. La det stå i vasken i noen minutter og skyll godt av. Misfarginger i vasken kan fjernes ved at man fyller varmt vann i vasken og lar en oppvasktablett oppløses i vannet. La det stå i minimum 2 timer eller natten over, og skrubbe med den grove siden av en oppvasksvamp. Skyll godt av.

Massiv messing/Bronsert messing:

Rengjør vasken daglig ved å tørke av den med en hardt oppvridd klut. Hvis vasken er ekstra skitten, kan du rengjøre den med en vanlig myk svamp og litt oppvaskmiddel - skyll med rent vann før du tørker av med en tørr klut.

- Bruk ALDRI syreholdige rengjøringsmidler, skyll av med det samme dersom dette kommer i kontakt med vasken.
- Svært syreholdige matvarer (juice, te, sennep, alkohol, majones osv.): Skyll av hurtigst mulig.

På vasker i bronsert messing kan den brune overflaten forsvinne hvis den utsettes for syre, eller hvis det er brukt skuremidler, skuresvamp eller lignende.

Porselensvasker:

Rengjør vasken daglig ved å tørke av den med en oppvridd klut. Hvis vasken er ekstra skitten, kan du rengjøre den med en vanlig myk svamp og litt oppvaskmiddel - skyll med rent vann før du tørker av med en tørr klut. Kalkavleiringer fjernes med vanlig eddik 7%. Gni eddiken på med en fuktig klut og skyll etter med vann. Eventuelle misfarginger fjernes med vanlig sitron- eller vinsyre. Ha litt syre på en fuktig klut, gni på flekken og skyll grundig.

- Unngå skurepulver og andre slipende midler, som vil ripe overflaten.

Emaljevasker:

Rengjør vasken daglig ved å tørke av den med en oppvridd klut. Hvis vasken er ekstra skitten, kan du rengjøre den med en vanlig myk svamp og litt oppvaskmiddel - skyll med rent vann før du tørker av med en tørr klut. Kalkavleiringer fjernes med vanlig eddik 7%. Gni eddiken på med en fuktig klut og skyll etter med vann. Eventuelle misfarginger fjernes med en blanding av like deler klorin og vann. Fukt en klut med klorblandingen, gni på flekken og skyll grundig.

- Unngå skurepulver og andre slipende midler, som vil ripe overfladen.